



# SPIDY 15

VODOTESNE MALTE - HITRE MALTE



## OPIS IZDELKA

SPIDY 15 je vnaprej zmešana hitrovezna cementna malta za hitre posege pri popravilu armiranega betona in vseh cementnih podlag.

## NANOS IZDELKA

- Hitri posegi za pripravo in delovanje hidroizolacije (primer ohišja za okrepitev, fugiranje distančnikov opaža)
- Hitra obnova dotrajanih betonskih elementov, vogalov gredi, nosilnih stebrov in balkonskih pročelij
- Fiksiranje ograj in pokrovov
- Hitro popravilo površinskih napak v betonu (npr. gnezda, nezalita armatura in razpoke)
- Hitra vgradnja slepih okvirjev, stavbnega pohištva in polaganje električne napeljave

## PREDNOSTI

- Dobra zaključna obdelava
- Odličen oprijem na beton in na armaturo
- Hitre oprijem tudi na posebej vlažnih podlagah in okoljih
- Optimalna tiksotropnost, ki ne zahteva uporabe opaža
- Preprost in hiter nanos

## PRIPRAVA IN UPORABA

Podatki za pripravo in uporabo veljajo v primeru običajnih okoljskih pogojev (temperatura +20° C; relativna vlažnost 60 %).

### Priprava površin

Popoln oprijem izdelka na podlago, ki je nujno potreben za zagotovitev trdnosti obnovljenega predela, je odvisen od načina priprave podlage, na katero boste izdelek polagali; zato je treba predhodno:

- Temeljito odstranite vse odstopajoče dele s peskanjem ali štokanjem;
- Površino nahrapaviti, tako da z nje odstranite vse morebitne premaze in ostankov cementa
- Z vseh izpostavljenih delov armature odstranite rjo in na tako očiščeno armaturo s čopičem nanesite zaščitno sredstvo SANOFER (glejte pripadajoči tehnični list)
- Površine temeljito omočiti in poskrbeti, da bodo vse do začetka nanašanja vlažne.

### Priprava zmesi

V posodo nalijte zamesno vodo (približno 2,5 l na vrečo kar znaša 16% na težo) in vanjo počasi stresajte prah, pri tem pa mešajte z vrtljivim mešalnikom z mešalno košarico približno 3 minute, tako da nastane tekoča in homogena zmes.

### Nanos

Nanesite SPIDY 15 v plasteh debeline največ 3 cm; pri debelejših slojih med posameznimi nanosi špčakajte vsaj 20 minut.



## PORABA IN IZKORISTEK

19 kg/m<sup>2</sup> za centimeter nanešene debeline

Z eno vrečo izdelka SPIDY 15 je mogoče pripraviti približno 8 l malte.

## EMBALAŽA IN SKLADIŠČENJE

Vreča 15 kg.

Izdelke shranjujte v suhem prostoru, zaščiteno pred sončno svetlobo in vlago.

SPIDY 15 v originalni embalaži ima rok uporabnosti 18 mesecev.

## OPOZORILA - POMEMBNE OPOMBE

Izdelek nanesite v 15 minutah po pripravi.

Izdelku ne dodajajte vode, da bi podaljšali čas uporabnosti.

Izdelka SPIDY 15 ne uporabljajte za grundiranje površin, večjih od 2 m<sup>2</sup>.

Izdelka ne nanašajte pri temperaturah, nižjih od +5 °C.

V primeru visokih temperatur ali vetra zagotovite stalno vlaženje podlage, tako da omogočite pravilno zorenje.

## FIZIČNE IN TEHNIČNE LASTNOSTI

Specifike	Vrednosti
Izgled	prah sive barve
Krčenja	kontrolirano
Specifična teža	< 2,2 kg/l

Parametri, ki so predmet notranje kontrole kakovosti	Vrednosti
Čas obdelavnosti pri +20 °C	< 15'
Oprijem na podlago po 28 dnevih	> 1,5 N/mm <sup>2</sup> (UNI EN 1542)
Tlačna trdnost	
po 3 urah	> 5 N/mm <sup>2</sup> (UNI EN 196)
po 1 dnevu	> 18 N/mm <sup>2</sup> (UNI EN 196)
po 7 dnevih	> 30 N/mm <sup>2</sup> (UNI EN 196)
po 28 dnevih	> 35 N/mm <sup>2</sup> (UNI EN 196)
Upogibna trdnost	
po 3 urah	> 1 N/mm <sup>2</sup> (UNI EN 196)
po 1 dnevu	> 3 N/mm <sup>2</sup> (UNI EN 196)
po 7 dnevih	> 4 N/mm <sup>2</sup> (UNI EN 196)
po 28 dnevih	> 5,5 N/mm <sup>2</sup> (UNI EN 196)

Navedeni podatki so pridobljeni na podlagi laboratorijskih preizkusov pri temperaturi +20 °C in 60% relativni vlažnosti.

## OGLEDAJTE SI VIDEO IN PODROBNOSTI

---

Varnostni listi

Izjava o lastnostih

Teme specifikacije

Tehnične sheme in  
PDO

Izjava EPD

Videoposnetek  
YouTube



## VARNOST

---

Glejte ustrezni Varnostni tehnični list.

## COPYRIGHT

---

© Copyright Volteco S.p.A. - All rights reserved (Vse pravice pridržane).

Informacije, slike in besedila, ki jih vsebuje ta dokument, so ekskluzivna lastnina Volteco S.p.A.

V vsakem trenutku se lahko brez predhodnega obvestila spremenijo.

Posodobljene verzije tega in drugih dokumentov (povzetek, brošure, drugo), lahko najdete na [www.volteco.com](http://www.volteco.com).

V primeru, da gre za prevod, lahko besedilo vsebuje tehnične in jezikovne nedoslednosti.

## PRAVNE OPOMBE

---

Opomba za kupca/uporabnika:

Ta dokument, ki ga daje na razpolago Volteco S.p.A., je izključno podporni instrument in le informativne narave za kupca/uporabnika.

Ne upošteva potrebnih raziskav posameznega delovnega konteksta, od katerih se Volteco S.p.A. v vsakem primeru distancira.

Ne spreminja in ne razširja obveznosti proizvajalca Volteco S.p.A.

Podvrženo je variacijam pri naročilu, o katerih se mora uporabnik pozanimati pred vsakim posameznim nanosom in sicer na spletni strani [www.volteco.com](http://www.volteco.com).

Zgornja pojasnila veljajo za pred-poprodajne tehnične/komercialne informacije komercialne mreže.